



# 高强力单组分瓷砖背胶

产品卖点：持久高粘、抵抗收缩、安全无忧

## 产品简介

高强力单组分瓷砖背胶（大砖上墙、空鼓克星）是一款单组分瓷砖背面的界面处理产品，具有绿色环保、使用便捷、高粘性、强粘结等特点。涂刷在瓷砖背面能够有效抵抗墙体及粘结材料收缩产生的应力，可有效解决墙面瓷砖易出现的空鼓、脱落等问题。与雨虹瓷砖胶配合使用，粘结性能优异、牢固可靠。

## 产品性状

本品为乳白色液体，涂膜干燥后变为无色透明状，具备一定粘手性能（特别提示：需完全干燥后再搭配粘结材料进行施工，与雨虹瓷砖胶组合使用可起到双重粘结效果）。

## 执行标准

Q/SY YHF0105-2020《贴砖伴侣（水基型胶粘剂）》I型

## 应用范围

•适用于室内稳定基层上玻化砖、仿古砖等低吸水率瓷砖墙面铺贴时的瓷砖背处理。

## 基层处理及要求

•确保基层干净、坚实，无油污、无蜡染、无灰尘、无疏松物等，若基层不符合以上要求，应进行基层铲除或抹灰处理。

## 施工工艺

•施工前，使用硬毛刷或钢丝球清除瓷砖背面的浮灰、油污、脱模剂等影响粘结的杂质。

注：对于某些类型的瓷砖背，其表面可能存在透明防污剂或油污等杂质，会造成背胶产生缩孔、粘结不良等情况，因此需打磨或使用硬毛刷蘸水进行擦除，冲洗晾干。

•确保基层干净、坚实，无油污、无蜡染、无灰尘、无疏松物等，若基层不符合以上要求，应进行基层铲除或抹灰处理。

•将处理好的瓷砖水平放置，使用滚筒或毛刷蘸取适量背胶产品均匀涂在瓷砖背面，避免漏涂。

•将涂刷完成的瓷砖，使用瓷砖垫片隔开叠放在通风处晾干。注：玻化砖的正常干燥时间约为2小时（室温25℃、湿度45%条件下），受涂膜厚度及环境条件（温度、湿度、通风等）因素影响，温度较低或湿度较大时，干燥时间会有所延长。

•待背胶完全干燥透明后（且用手难以搓掉），再使用瓷砖胶进行瓷砖铺贴施工，强烈推荐本产品与雨虹瓷砖胶搭配使用，可起到更好的粘结效果。



# 高强力单组分瓷砖背胶

产品卖点：持久高粘、抵抗收缩、安全无忧

## 配比及用量

- 套胶使用：禁止加水，开盖后即可涂刷或滚涂于基层表面，每公斤可涂布约 10 平方米。
- 拉毛使用：禁止用于拉毛。

## 包装规格

5kg/桶



## 注意事项

- 开桶即用，严禁额外添加水或其他材料，未使用完的材料需密封保存并尽快使用；
- 该产品禁止加水，直接使用即可；
- 贮存期间出现沉淀、分层属正常现象，使用前搅拌均匀即可；
- 开封后未使用完的材料，应密封贮存；
- 本品可能会引起皮肤过敏，使用时应做好防护措施；
- 如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医。

## 运输及贮存

存放于阴凉干燥处，低于 5°C 时应采取保温措施；在 5°C~35°C 正常存储条件下，未启封产品保质期为 18 个月。

## 声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。