



环氧干挂结构胶—优质型

产品卖点：强粘接、耐老化、不渗油、纯白色、无苯无甲醛

产品简介

优质型环氧干挂结构胶，由 A、B 双组分组成，调配简单、不流淌、易施工、健康环保，完全固化后具有优异的抗环境老化性能和抗冲击、抗震、抗压、抗拉等物理力学性能。

产品卖点：选用优质原料，胶体混合后呈纯白色且不黄变，不渗油，耐老化性能好，粘接强度高；通过室内 VOC 含量检测标准要求，健康环保。



执行标准

JC 887-2001 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》

配比及用量

A、B 组分按 1: 1 混合翻底搅拌至完全均匀

包装规格

10L

上市公司有保障

应用范围

- 适用于石、木、钢、铁、铜、铝、不锈钢、混凝土、水泥预制件、粘土砖、玻璃钢、人造石等不同材质的相互粘接（包括悬挂安装）；
- 高档别墅和高品质装饰工程及石材加工使用；
- 石材类粘贴干挂，旧墙面免开凿重新翻新，木材家具的永久粘接；
- 钢筋混凝土建筑结构的粘接，粘钢加固、填缝、修补、密封等。

施工工艺

- 基层处理：清理干净待粘接表面，应干净、无油脂及表面脏污；
- 用胶：将 A、B 组分按 1: 1 混合翻底搅拌至完全均匀，用刮刀或其他工具上胶，使用专用橡胶抹刀，从对角线方向将填缝剂填满砖缝，并压实。填缝时，应向一个方向涂抹。



环氧干挂结构胶—优质型

产品卖点：强粘接、耐老化、不渗油、纯白色、无苯无甲醛

声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。

注意事项

如触及眼睛和皮肤，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医；

粘接面过于光滑，建议先做表面粗糙处理；

固化初期不能承载重量；

有效期：存放于 27°C 以下的阴凉干燥处，未启封的产品保质期为 12 个月。